

Bezeichnung Ferrit, Martensit, Duplex, Austenit, Superaustenit, hitzebeständige und warmfeste Stähle, Sonderstähle

	Werkstoff	Outokumpu	C [max. %]	Si [max. %]	Mn [max. %]	P [max. %]	S [max. %]	N [max. %]	Cr [%]	Mo [%]	Cu [%]	Ni [%]	Sonstige [%]	Mittlerer PRE
Ferrit	1.4000	4000	0.08	1.00	1.00	0.040	0.015*	-	12.0 - 14.0	-	-	-	-	13
	1.4003	4003	0.030	1.00	1.50	0.040	0.015*	0.030	10.5 - 12.5	-	-	0.30 - 1.00	-	12
	1.4016	4016	0.08	1.00	1.00	0.040	0.015*	-	16.0 - 18.0	-	-	-	Ti 0.10 - 0.60	17
	1.4509	4509	0.030	1.00	1.00	0.040	0.015	-	17.5 - 18.5	-	-	-	Nb: [3xC+0.30] bis 1.00	18
	1.4510	-	0.05	1.00	1.00	0.040	0.015*	-	16.0 - 18.0	-	-	-	[4x(C+N)+0.15] bis 0.80	17
	1.4512	-	0.030	1.00	1.00	0.040	0.015	-	10.5 - 12.5	-	-	-	6x(C+N) bis 0.65	11
	1.4520	-	0.025	0.50	0.50	0.040	0.015	0.015	16.0 - 18.0	-	-	-	0.30 - 0.60	17
1.4521	4521	0.025	1.00	1.00	0.040	0.015	0.030	17.0 - 20.0	1.80 - 2.50	-	-	[4x(C+N)+0.15] bis 0.80	26	
Martensit	1.4005	4005	0.08 - 0.15	1.00	1.50	0.040	0.15 - 0.35	-	12.0 - 14.0	≤ 0.60	-	-	-	13
	1.4006	4006	0.08 - 0.15	1.00	1.50	0.040	0.015*	-	11.5 - 13.5	-	-	≤ 0.75	-	13
	1.4021	4021	0.16 - 0.25	1.00	1.50	0.040	0.015*	-	12.0 - 14.0	-	-	-	-	13
	1.4028	4028	0.26 - 0.35	1.00	1.50	0.040	0.015*	-	12.0 - 14.0	-	-	-	-	13
	1.4034	4034	0.43 - 0.50	1.00	1.00	0.040	0.015*	-	12.5 - 14.5	-	-	-	-	14
	1.4057	-	0.12 - 0.22	1.00	1.50	0.040	0.015*	-	15.0 - 17.0	-	-	1.50 - 2.50	-	16
	1.4104	-	0.10 - 0.17	1.00	1.50	0.040	0.15 - 0.35	-	15.5 - 17.5	0.20 - 0.60	-	-	-	17
	1.4112	-	0.85 - 0.95	1.00	1.00	0.040	0.015*	-	17.0 - 19.0	0.90 - 1.30	-	-	V: 0.07 - 0.12	21
	1.4122	-	0.33 - 0.45	1.00	1.50	0.040	0.015*	-	15.5 - 17.5	0.80 - 1.30	-	≤ 1.00	-	20
	1.4313	4313	0.05	0.70	1.50	0.040	0.015*	≥ 0.020	12.0 - 14.0	0.30 - 0.70	-	3.5 - 4.5	-	15
	1.4418	248 SV	0.06	0.70	1.50	0.040	0.015*	≥ 0.020	15.0 - 17.0	0.80 - 1.50	-	4.0 - 6.0	-	19
1.4542	-	0.07	0.70	1.50	0.040	0.015*	-	15.0 - 17.0	≤ 0.60	3.0 - 5.0	3.0 - 5.0	Nb: 5xC bis 0.45	16	
Duplex	1.4162	LDX 2101	0.040	1.00	4.0 - 6.0	0.040	0.030	0.20 - 0.25	21.0 - 22.0	0.10 - 0.80	0.10 - 0.80	1.35 - 1.70	-	26
	1.4362	2304	0.030	1.00	2.0	0.035	0.015	0.05 - 0.20	22.0 - 24.0	0.10 - 0.60	0.10 - 0.60	3.5 - 5.5	-	27
	1.4410	SAF 2507	0.030	1.00	2.0	0.035	0.015	0.24 - 0.35	24.0 - 26.0	3.00 - 4.50	-	6.0 - 8.0	-	42
	1.4460	-	0.05	1.00	2.0	0.035	0.015*	0.05 - 0.20	25.0 - 28.0	1.30 - 2.00	-	4.5 - 6.5	-	34
	1.4462	2205	0.030	1.00	2.0	0.035	0.015	0.10 - 0.22	21.0 - 23.0	2.50 - 3.50	-	4.5 - 6.5	-	34
1.4501	4501	0.030	1.00	1.0	0.035	0.015	0.20 - 0.30	24.0 - 26.0	3.0 - 4.0	0.50 - 1.00	6.0 - 8.0	W: 0.50 - 1.00	41	

		Werkstoff	Outokumpu	C [max. %]	Si [max. %]	Mn [max. %]	P [max. %]	S [max. %]	N [max. %]	Cr [%]	Mo [%]	Cu [%]	Ni [%]	Sonstige [%]	Mittlerer PRE		
Austenit	Standard Cr-Ni/V2A	1.4310	4310	0.05 – 0.15	2.00	2.00	0.045	0.015	0.11	16.0 – 19.0	-	-	6.0 – 9.5	-	18		
		1.4318	4318	0.030	1.00	2.00	0.045	0.015	0.10 – 0.20	16.5 – 18.5	-	-	6.0 – 8.0	-	20		
		1.4372	4372	0.15	1.00	5.5 – 7.5	0.045	0.015	0.05 – 0.25	16.0 – 18.0	-	-	3.5 – 5.5	-	19		
		1.4301	4301	0.07	1.00	2.00	0.045	0.015*	0.11	17.5 – 19.5	-	-	8.0 – 10.5	-	19		
		1.4303	4303	0.06	1.00	2.00	0.045	0.015*	0.11	17.0 – 19.0	-	-	11.0 – 13.0	-	19		
		1.4305	4305	0.10	1.00	2.00	0.045	0.15 – 0.35	0.11	17.0 – 19.0	-	≤ 1.00	8.0 – 10.0	-	19		
		1.4306	4306	0.030	1.00	2.00	0.045	0.015*	0.11	18.0 – 20.0	-	-	10.0 – 12.0	-	20		
		1.4307	4307	0.030	1.00	2.00	0.045	0.015*	0.11	17.5 – 19.5	-	-	8.0 – 10.5	-	19		
		1.4311	4311	0.030	1.00	2.00	0.045	0.015*	0.12 – 0.22	17.5 – 19.5	-	-	8.5 – 11.5	-	21		
		1.4315	4315	0.06	1.00	2.00	0.045	0.015	0.12 – 0.22	18.0 – 20.0	-	-	8.0 – 11.0	-	22		
		1.4541	4541	0.08	1.00	2.00	0.045	0.015*	-	17.0 – 19.0	-	-	9.0 – 12.0	5xC bis 0.70	18		
		1.4550	4550	0.08	1.00	2.00	0.045	0.015	-	17.0 – 19.0	-	-	9.0 – 12.0	Nb: 10xC bis 1.00	18		
		1.4567	4567	0.04	1.00	2.00	0.045	0.015*	0.11	17.0 – 19.0	-	3.0 – 4.0	8.5 – 10.5	-	19		
		Austenit	Standard Cr-Ni-Mo/V4A	1.4401	4401	0.07	1.00	2.00	0.045	0.015*	0.11	16.5 – 18.5	2.00 – 2.50	-	10.0 – 13.0	-	26
				1.4404	4404	0.030	1.00	2.00	0.045	0.015*	0.11	16.5 – 18.5	2.00 – 2.50	-	10.0 – 13.0	-	26
1.4406	4406			0.030	1.00	2.00	0.045	0.015*	0.12 – 0.22	16.5 – 18.5	2.00 – 2.50	-	10.0 – 12.5	-	28		
1.4408	-			0.07	1.00	1.50	0.045	0.030	-	18.0 – 20.0	2.00 – 2.50	-	9.0 – 12.0	-	26		
1.4429	4429 / SKR-4			0.030	1.00	2.00	0.045	0.015	0.12 – 0.22	16.5 – 18.5	2.50 – 3.00	-	10.5 – 14.0	-	29		
1.4432	4432			0.030	1.00	2.00	0.045	0.015*	0.11	16.5 – 18.5	2.50 – 3.00	-	10.5 – 13.0	-	27		
1.4435	4435 / 724L			0.030	1.50	2.00	0.045	0.015*	0.11	17.0 – 19.0	2.50 – 3.00	-	12.5 – 15.0	-	27		
1.4435 BN2	4435			0.030	1.00	2.00	0.045	0.015*	0.11	17.0 – 19.0	2.50 – 3.00	-	12.5 – 15.0	Ti ≤ 0.05	27		
1.4436	4436			0.05	1.00	2.00	0.045	0.015*	0.11	16.5 – 18.5	2.50 – 3.00	-	10.5 – 13.0	-	27		
1.4571	4571			0.08	1.00	2.00	0.045	0.015*	-	16.5 – 18.5	2.00 – 2.50	-	10.5 – 13.5	5xC bis 0.70	25		
hochlegiert		1.4434	-	0.030	1.00	2.00	0.045	0.015	0.10 – 0.20	16.5 – 19.5	3.00 – 4.00	-	10.5 – 14.0	-	32		
		1.4438	4438	0.030	1.00	2.00	0.045	0.015*	0.11	17.5 – 19.5	3.00 – 4.00	-	13.0 – 16.0	-	32		
		1.4439	4439	0.030	1.00	2.00	0.045	0.015	0.12 – 0.22	16.5 – 18.5	4.00 – 5.00	-	12.5 – 14.5	-	35		
		1.4466	725LN	0.020	0.70	2.00	0.025	0.010	0.10 – 0.16	24.0 – 26.0	2.00 – 2.50	-	21.0 – 23.0	-	34		
		1.4539	904L	0.020	0.070	2.00	0.030	0.010	0.15	19.0 – 21.0	4.00 – 5.00	1.20 – 2.00	24.0 – 26.0	-	37		

	Werkstoff	Outokumpu	C [max. %]	Si [max. %]	Mn [max. %]	P [max. %]	S [max. %]	N [max. %]	Cr [%]	Mo [%]	Cu [%]	Ni [%]	Sonstige [%]	Mittlerer PRE	
Superaustenit	1.4529	4529	0.020	0.50	1.00	0.030	0.010	0.15 - 0.25	19.0 - 21.0	6.0 - 7.0	0.50 - 1.50	24.0 - 26.0	-	45	
	1.4547	254 SMO	0.020	0.70	1.00	0.030	0.010	0.18 - 0.25	19.5 - 20.5	6.0 - 7.0	0.50 - 1.00	17.5 - 18.5	-	45	
	1.4562	---	0.015	0.30	2.00	0.020	0.010	0.15 - 0.25	26.0 - 28.0	6.0 - 7.0	1.00 - 1.40	30.0 - 32.0	-	52	
	1.4565	4565	0.030	1.00	5.00 - 7.00	0.030	0.015	0.30 - 0.60	24.0 - 26.0	4.0 - 5.0	-	16.0 - 19.0	Nb: ≤ 0.15	47	
	1.4652	654 SMO	0.020	0.50	2.00 - 4.00	0.030	0.015	0.45 - 0.55	23.0 - 25.0	7.0 - 8.0	0.30 - 0.60	21.0 - 23.0	-	57	
hitzebeständig	ferrit	1.4713	4713	0.12	0.50 - 1.00	1.00	0.015	0.015	-	6.0 - 8.0	-	-	-	Al: 0.50 - 1.00	1)
		1.4724	4724	0.12	0.70 - 1.40	1.00	0.015	0.015	-	12.0 - 14.0	-	-	-	Al: 0.70 - 1.20	1)
		1.4742	4742	0.12	0.70 - 1.40	1.00	0.015	0.015	-	17.0 - 19.0	-	-	-	Al: 0.70 - 1.20	1)
		1.4762	4762	0.12	0.70 - 1.40	1.00	0.015	0.015	-	23.0 - 26.0	-	-	-	Al: 1.20 - 1.70	1)
	Austenit	1.4818	153 MA	0.04 - 0.08	1.00 - 2.00	1.00	0.015	0.015	0.12 - 0.20	18.0 - 20.0	-	-	9.0 - 11.0	Ce: 0.03 - 0.08	1)
		1.4828	4828	0.20	1.50 - 2.50	2.00	0.015	0.015	0.11	19.0 - 21.0	-	-	11.0 - 13.0	-	1)
		1.4833	4833	0.15	1.00	2.00	0.015	0.015	0.11	22.0 - 24.0	-	-	12.0 - 14.0	-	1)
		1.4835	253 MA	0.05 - 0.12	1.40 - 2.50	1.00	0.015	0.015	0.12 - 0.20	20.0 - 22.0	-	-	10.0 - 12.0	Ce: 0.03 - 0.08	1)
		1.4841	4841	0.20	1.50 - 2.50	2.00	0.015	0.015	0.11	24.0 - 26.0	-	-	19.0 - 22.0	-	1)
		1.4845	4845	0.10	1.50	2.00	0.015	0.015	0.11	24.0 - 26.0	-	-	19.0 - 22.0	-	1)
		1.4854	353 MA	0.04 - 0.08	1.20 - 2.00	2.00	0.015	0.015	0.12 - 0.20	24.0 - 26.0	-	-	34.0 - 36.0	Ce: 0.03 - 0.08	1)
		1.4878	4878	0.10	1.00	2.00	0.015	0.015	-	17.0 - 19.0	-	-	9.0 - 12.0	5xC bis 0.80	1)
		1.4941	4941	0.04 - 0.08	1.00	2.00	0.015	0.015	-	17.0 - 19.0	-	-	9.0 - 12.0	5xC bis 0.80	1)
		1.4948	4948	0.04 - 0.08	1.00	2.00	0.015	0.015	0.11	17.0 - 19.0	-	-	-	-	1)
1.4950	4950	0.04 - 0.08	0.70	2.00	0.015	0.015	0.11	22.0 - 24.0	-	-	-	-	1)		
1.4951	4951	0.04 - 0.08	0.70	2.00	0.015	0.015	0.11	26.0 - 26.0	-	-	-	-	1)		
Sonderstähle	1.3805	3805	0.30 - 0.40	1.00	17.00 - 19.00	0.060	0.030	0.10	-	-	-	≤ 1.00	-	1)	
	1.964	3964	0.030	1.00	4.00 - 6.00	0.025	0.010	0.20 - 0.35	20.0 - 21.5	3.0 - 3.5	-	15.0 - 17.0	Nb: ≤ 0.25	36	

* für spanend zu bearbeitende Erzeugnisse wird ein geregelter Schwefelgehalt von 0.015 - 0.030% empfohlen (ist erlaubt)

1) Stahl für Nasskorrosion nicht geeignet

Ausgabe 2024/01

Die bereitgestellten Informationen dieses Dokumentes sind informativ, ohne Gewähr. Sie stellen keine vertragliche Verpflichtung unsererseits dar.

